

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



NOXYDE® PEGANOX

Vandens pagrindo elastinga danga

Gera apsauga nuo korozijos ir hidroizoliacija
Lygi estetiinė satino apdaila

200 % elastingas sluoksnis netrūkinėja ir nelūžinėja
Gruntas ir viršutinis sluoksnis viename

Puikus tekėjimas, idealiai tinka naudoti voleliu ir teptuku

ŽINIAS, KAIP APSAUGOTI™

www.RUST-OLEUM.eu

NOXYDE® PEGANOX

APRAŠYMAS Vienos pakuotės vandens pagrindo elastinga danga, optimizuota dengti teptuku arba voleliu.

REKOMENDUOJAMAS NAUDOJIMAS

Antikorozinė juodųjų ir spalvotųjų metalų apsauga.

TECHNINIAI DUOMENYS

Tankis (g/cm³): 1,2
Blizgesio lygis: Satino
Korozijos klasė: C4 aukšta apsauga
Kietųjų medžiagų kiekis, išreikštas svoriu: 58%
Kietųjų medžiagų kiekis tūrio vienetu: 48%

DŽIOVINIMO LAIKAS 20° C/RH 50%

Palieskite sausai: 1 val. 2
Sausas tvarkyti: val. 6
Džiovinai, kad būtų galima perdažyti: valandos
Visiškai sukietėjęs: 2 dienos

REKOMENDUOJAMAS DRĖGNOS PLĖVELĖS STORIS

165 µm

REKOMENDUOJAMAS SAUSOS PLĖVELĖS STORIS

80 µm

TEORINIS SUVARTOJIMAS

2 sluoksniai ne mažiau kaip 200 g/m² (5 m²/kg)

PRAKTINIS VARTOJIMAS

Praktinis padengimas priklauso nuo daugelio veiksnių, pavyzdžiui, nuo pagrindo porėtumo ir šiurkštumo bei medžiagos nuostolių dengimo metu.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS Taikykite įprastus dulkių šalinimo procedūras (min. Sa 2 smėliavimas, min. St 2 plieninis šepetys ir t. t.) arba naudokite aukšto slėgio vandenį (min. 600 barų). Po smėliavimo gerai nuvalykite dulkes.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS Kad būtų užtikrintas homogeniškumas, prieš naudojimą dengiamąsias medžiagas reikia gerai išmaišyti.

TAIKYMO SĄLYGOS Temperatūra nuo 8 iki 55 °C. Oro drėgmė maks. 80 % R.H. Pagrindo temperatūra turi būti bent 5 °C aukštesnė už rasos tašką.

NAUDOJIMAS IR RETINIMAS: TEPTUKU

Naudokite neskiestą.

NAUDOJIMAS IR PLONINIMAS: VOLELIU

Naudokite neskiestą.

NAUDOJIMAS IR SKIEDIMAS: PURŠKIMAS BE ORO

Antgalis: 11-13 / Slėgis: 220 barų. Skiedžiama ne didesniu kaip 3 % vandens kiekiu.

NAUDOJIMAS IR SKIEDIMAS: PURŠKIMAS ORO ATOMIZUOTU PURKŠTUVU

Naudokite neskiestą.

ĮRANGOS VALYMAS / IŠSILIEJIMAI

Vanduo

PASTABOS Naudojant viduje, pasirūpinkite tinkama ventiliacija. Darbo pertraukos metu visiškai panardinkite šepetį arba antgalį į vandenį, ištuštinkite ir išvalykite vamzdelius. Ant spalvotųjų metalų pagrindų pirmiausia naudokite PVDF gruntą arba "Pegalink" kaip sukibimo gruntą. Dėl bet kokios informacijos, susijusios su šios sistemos garantijos galimybėmis, kreipkitės į techninį aptarnavimą.

SAUGUMO DUOMENYS

LOJ kiekis: 15 g/l 15 g/l A/i 140 g/l Žiūrėkite saugos duomenų lapą ir saugos informaciją
LOJ mišinys: duomenų lapą ir saugos informaciją
LOJ kategorija: atspausdinta ant skardinės.
LOJ ribinė vertė:
Pastabos dėl saugos:

LENTELĖ LIFE

Ne mažiau kaip 2 metai nuo pagaminimo datos neatidarytose skardinėse, jei laikomos sausose, gerai vėdinamose patalpose, ne tiesioginiuose saulės spinduliuose, 5-35 °C temperatūroje.

Išleidimo data: 13/05/2025

Galimos spalvos ir pakuočių dydžiai: Spalvų ir pakuočių dydžių apžvalgą rasite atitinkamame gaminio puslapyje www.rust-oleum.eu.

Atsakomybės apribojimas: Šiame dokumente pateikta informacija, kiek mums žinoma, yra teisinga ir tiksli ir pateikiama sąžiningai, tačiau be garantijos. Laikoma, kad naudotojas pats savarankiškai įsitikina mūsų gaminių tinkamumu konkrečiam tikslui. Jokių atvejų "Rust-Oleum Europe" neatsako už netiesioginę ar atsitiktinę žalą. Produktai turi būti laikomi, tvarkomi ir tepami tokiomis sąlygomis, kurios atitinka "Rust-Oleum Europe" rekomendacijas, nurodytas naujausioje produkto duomenų lapo kopijoje. Naudotojai privalo užtikrinti, kad jie turi naujausią kopiją. Naujausias gaminio duomenų lapo kopijas galima nemokamai atsisiųsti iš www.rust-oleum.eu arba pateikus užklausą mūsų klientų aptarnavimo skyriui. Bendrovė "Rust-Oleum Europe" pasilieka teisę keisti savo gaminių savybes be išankstinio įspėjimo.