

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



NOXYDE® PLUS

Geriausia apsauga nuo koroziijos vandens pagrindu



- Puikus sukibimas
- Didelis atsparumas purvo surinkimui
- 200 % elastingas sluoksnis netrūkinėja ir nelūžinėja
- Puikiai aprėpia veržles, varžtus ir suvirinimo siūles
- Sausas ruduo: taupomas pasiruošimo ir valymo laikas

PRAKTINĖS ŽINIOS, KAIP APSAUGOTI

NOXYDE® PLUS

APRASYMAS

Vienos pakuotės vandens pagrindo elastomerinė danga, pagaminta iš silanu modifikuoto akrilinio rišiklio, pasižyminti puikiu sukibimu ir apsauga nuo korozijos. Produkto sudėtyje yra antikoroziųjų pigmentų, jame nėra švino, chromatų ir cinko.

REKOMENDUOJAMAS NAUDOJIMAS

- Geležies, plieno, specialių lydinų, cinkuotos ir metalizuotos geležies ir plieno, aliuminio, vario, cinko, švino ir t. t. apsaugai nuo rūdžių arba hidroizoliacijai. Skirta naudoti lauke ir viduje.
- Skiedžiama 25 % vandens kaip sukibimo grunto sluoksnis ant mažai arba visai neporėtų pagrindų, tokių kaip stiklas, lygios plytos ir betonas, keramika, plytelės ir kt.

TECHNINIAI DUOMENYS

Tankis (g/cm³):	1,25
Blizgesio lygis:	Satino
Blizgesio lygis 60°:	24%
Kietųjų medžiagų kiekis, išreikštas svoriu:	66%
Kietųjų medžiagų kiekis tūrio vienetu:	46%
Atsparumas druskų purškimui:	Atsparumas druskos purškimui ISO 9227:2017

DŽIOVINIMO LAIKAS 20° C/RH 50%

Palieskite sausai:	1 val. ir 20 min.
Sausas tvarkyti:	2 valandos ir 45 minutės
Džiovininti, kad būtų galima perdažyti:	24 valandos
Visiškai sukietėjęs:	2 savaitės

REKOMENDUOJAMAS DRĖGNOS PLĖVELĖS STORIS

380 µm

REKOMENDUOJAMAS SAUSOS PLĖVELĖS STORIS

175 µm

TEORINIS SUVARTOJIMAS

Teptuku / voleliu - 240-360 g/m²/dangai
Beorė - 360-600 g/m²/dangos
Bendras suvartojimas optimaliai apsaugai nuo rūdžių 950 g/m² (mažiausiai 2 sluoksniai)= 350 µm sausos plėvelės storis

PRAKTINIS VARTOJIMAS

Praktinis padengimas priklauso nuo daugelio veiksnių, pavyzdžiui, nuo pagrindo porėtumo ir šiurkštumo bei medžiagos nuostolių dengimo metu.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Riebalus, alyvą ir visus kitus paviršiaus užteršimus pašalinkite valydami šarminiu arba aukšto slėgio (garais) būdu (ne daugiau kaip 200 barų) kartu su atitinkamais plovikliais. Pagrindas turi būti nuvalytas nuo dulkių ir rūdžių smėliavimo (Sa2), rankinio valymo (St2) arba aukšto slėgio vandens srove (min. 600 barų) būdu. Po purškimo vandens srove substratas turi būti be dulkių. Ant naujų cinkuotų paviršių, naujo cinko, aliuminio, nerūdijančiojo plieno pirmiausia užtepkite "Pegalink" arba PVDF grunto sluoksnį. Ant juodųjų pagrindų pirmuoju sluoksniu užtepkite raudonos arba pilkos spalvos "Noxyde Plus". Visais atvejais vėlesnius sluoksnius denkite kontrastingų spalvų "Noxyde Plus".

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Kad būtų užtikrintas homogeniškumas, prieš naudojimą dengiamąsias medžiagas reikia kruopščiai mechaniškai išmaišyti.

TAIKYMO SĄLYGOS

Oro, pagrindo ir dengiamosios medžiagos temperatūra nuo 8 iki 35 °C. Oro drėgmė ne didesnė kaip. 80 % R.H. Pagrindo temperatūra turi būti bent 5 °C aukštesnė už rasos tašką.

NAUDOJIMAS IR RETINIMAS: TEPTUKU

Neskiesti kaip rūdžių prevencijos dažai. Praskiestas iki 25 % vandens kaip sukibimo gruntas (sunaudojama apie 120 g/m² - maks. 100 µm drėgnos plėvelės storis - 20 µm sausos plėvelės storis)

NAUDOJIMAS IR PLONINIMAS: VOLELIU

Neskiesti kaip rūdžių prevencijos dažai. Praskiestas iki 25 % vandens kaip sukibimo gruntas (sunaudojama apie 120 g/m² - maks. 100 µm drėgnos plėvelės storis - 20 sausos plėvelės storis)

NAUDOJIMAS IR SKIEDIMAS: PURŠKIMAS BE ORO

Neskiestas. Antgalis: 15-19 / Slėgis: min. 170 barų. Purkštukas ir slėgis gali skirtis priklausomai nuo pagrindo tipo, įrangos ir tepėjo patirties. Ant dažų užtepkite ploną vandens sluoksnį, kad nesusidarytų oda.

ĮRANGOS VALYMAS / IŠSILIEJIMAI

Vanduo

PASTABOS

Jei naudojamas vidaus darbams, pasirinkite tinkamą vėdinimą. sustabdę darbą, visiškai panardinkite šepetį ar antgalį į vandenį. Produktas po 24 val. vėl dengiamas pats savaime. Suderinami viršutiniai sluoksniai: Dangos PRT, alkietas 7500, metalo dangos viršutinis sluoksnis, Paracem serija, Pegacryl Satin. Nenaudokite lauke, jei per 24 valandas numatomas lietus. Didžiausias drėgnos plėvelės storis: 600 µm. Dėl bet kokių informacijos, susijusios su šios sistemos garantijos galimybėmis, kreipkitės į techninį aptarnavimą.

SAUGUMO DUOMENYS

LOJ kiekis:	45 g/l.
LOJ mišinys:	45 g/l
LOJ kategorija:	A/i
LOJ ribinė vertė:	140 g/l
Pastabos dėl saugos:	Žiūrėkite saugos duomenų lapą ir saugos informaciją atspausdinta ant skardinės.

LENTELĖ LIFE

Ne mažiau kaip 4 metai nuo pagaminimo datos neatidarytose skardinėse, jei laikomos sausose, gerai vėdinamose patalpose, ne tiesioginiuose saulės spinduliuose, 5-35 °C temperatūroje.

Išleidimo data: 13/05/2025

Galimos spalvos ir pakuočių dydžiai: Spalvų ir pakuočių dydžių apžvalgą rasite atitinkamame gaminio puslapyje www.rust-oleum.eu.

Atsakomybės apribojimas: šiame dokumente pateikta informacija, kiek mums žinoma, yra teisinga ir tikslī ir pateikiama sąžiningai, tačiau be garantijos. Laikoma, kad naudotojas pats savarankiškai įsitikina mūsų gaminių tinkamumu konkrečiam tikslui. Jokių atvejų "Rust-Oleum Europe" neatsako už netiesioginę ar atsitiktinę žalą. Produktai turi būti laikomi, tvarkomi ir tepami tokiomis sąlygomis, kurios atitinka "Rust-Oleum Europe" rekomendacijas, nurodytas naujausioje produkto duomenų lapo kopijoje. Naudotojai privalo užtikrinti, kad jie turi naujausią kopiją. Naujausias gaminio duomenų lapo kopijas galima nemokamai atsisiųsti iš www.rust-oleum.eu arba pateikus užklausą mūsų klientų aptarnavimo skyriui. Bendrovė "Rust-Oleum Europe" pasilieka teisę keisti savo gaminių savybes be išankstinio įspėjimo.