

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



NOXYDE® PEGARUST

Antikorozinė vienkomponentė elastinga danga skiediklio pagrindu

Aukščiausia apsauga nuo korozijos, net esant žemai temperatūrai ar drėgniems paviršiams
Apsaugo nuo įtrūkimų ir lupimosi
Atsparus UV spinduliams ir smūgiams
Gruntas ir viršutinis sluoksnis viename
Puikus atsparumas atmosferoje esančioms cheminėms medžiagoms

PRAKTINĖS ŽINIOS, KAIP APSAUGOTI™

WWW.RUST-OLEUM.EU

NOXYDE® PEGARUST

APRASYMAS

Vienos pakuotės elastinga danga tirpiklio pagrindu, skirta naudoti žemoje temperatūroje ir drėgnoje aplinkoje.

REKOMENDUOJAMAS NAUDOJIMAS

Ant geležies, cinkuoto plieno, aliuminio, cinko ir kt.

TECHNINIAI DUOMENYS

Tankis (g/cm³): 1,15
Blizgesio lygis: Semi-Matt
Kietųjų medžiagų kiekis, išreikštas 55% svoriu:
Kietųjų medžiagų kiekis tūrio vienetu: 46%

DŽIOVINIMO LAIKAS 20° C/RH 50%

Džiovinoti, kad būtų galima perdažyti 4-48 val.
Visiškai sukietėjęs: 1 savaitė

REKOMENDUOJAMAS DRĖGNOS PLĖVELĖS STORIS

345 µm

REKOMENDUOJAMAS SAUSOS PLĖVELĖS STORIS

160 µm

TEORINIS SUVARTOJIMAS

± 2,9 m²/l vienam sluoksniui (rekomenduojama dengti 2 sluoksniais)

PRAKTINIS VARTOJIMAS

Praktinis padengimas priklauso nuo daugelio veiksnių, pavyzdžiui, nuo pagrindo porėtumo ir šiurkštumo bei medžiagos nuostolių dengimo metu.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Jei reikia, pašalinkite riebalus. Nupurškite pagrindą pagal įprastus dulkių šalinimo būdus (smėliavimas Sa2 ir mechaninis šlifavimas St3). Ant drėgno pagrindo pirmąjį sluoksnį teptuku arba voleliu užtepkite pirmąjį sluoksnį.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Kad būtų užtikrintas homogeniškumas, prieš naudojimą dengiamąsias medžiagas reikia gerai išmaišyti.

TAIKYMO SĄLYGOS

Galima naudoti esant drėgnam orui. Mažiausia aplinkos temperatūra: -5 °C.

NAUDOJIMAS IR RETINIMAS: TEPTUKU

Naudokite neskiaстą.

NAUDOJIMAS IR PLONINIMAS: VOLELIU

Naudokite neskiaстą.

NAUDOJIMAS IR SKIEDIMAS: PURŠKIMAS BE ORO

Antgalis: 015 / Slėgis: 200-220 barų. Naudoti neskiaстą.

NAUDOJIMAS IR SKIEDIMAS: PURŠKIMAS ORO ATOMIZUOTU PURKŠTUVU

Nepatartina.

ĮRANGOS VALYMAS / IŠSILIEJIMAI

Skiediklis 22

PASTABOS

Naujus cinkuotus paviršius ir naują cinką pirmiausia padenkite metalo dangų grunto arba PVDF grunto sluoksniu.

Dėl bet kokios informacijos, susijusios su šios sistemos garantijos galimybėmis, kreipkitės į techninį aptarnavimą.

SAUGUMO DUOMENYS

LOJ kiekis: 500 g/l 500 g/l A/i 500 g/l Žiūrėkite saugos
LOJ mišinys: duomenų lapą ir saugos informaciją
LOJ kategorija: atspausdinta ant skardinės.
LOJ ribinė vertė:
Pastabos dėl saugos:

LENTELĖ LIFE

Ne mažiau kaip 2 metai nuo pagaminimo datos neatidarytose skardinėse, jei laikomos sausoje, gerai vėdinamose patalpose, ne tiesioginiuose saulės spinduliuose, 5-35 °C temperatūroje.

Išleidimo data: 13/05/2025

Galimos spalvos ir pakuočių dydžiai: Spalvų ir pakuočių dydžių apžvalgą rasite atitinkamame gaminio puslapyje www.rust-oleum.eu.

Atsakomybės apribojimas: šame dokumente pateikta informacija, kiek mums žinoma, yra teisinga ir tiksli ir pateikiama sąžiningai, tačiau be garantijos. Laikoma, kad naudotojas pats savarankiškai įsitikina mūsų gaminių tinkamumu savo konkrečiam tikslui. Jokių atvejų "Rust-Oleum Europe" neatsako už netiesioginę ar atsitiktinę žalą. Produktai turi būti laikomi, tvarkomi ir tepami tokiomis sąlygomis, kurios atitinka "Rust-Oleum Europe" rekomendacijas, nurodytas naujausioje produkto duomenų lapo kopijoje. Naudotojai privalo užtikrinti, kad jie turi naujausią kopiją. Naujausias gaminio duomenų lapo kopijas galima nemokamai atsisiųsti iš www.rust-oleum.eu arba pateikus užklausą mūsų klientų aptarnavimo skyriui. Bendrovė "Rust-Oleum Europe" pasilieka teisę keisti savo gaminių savybes be išankstinio įspėjimo.