

RUST-OLEUM®

INDUSTRIAL



COMBIPRIMER® ADHESION PRIMER



Specialios technologijos sukibimo gruntas, skirtas paversti įvairius problemiškus paviršius dažomais. Pavyzdžiui, paviršiai ant kurių neprilimpa dažai (alkidinis paviršius, plastikas, stiklas, plytelės ir t.t.)

- Lengva dažyti
- Skaidri mėlyna apdaila
- Perdažyti galima jau po 30 min.
- Labai gera išeiga: 50 m²/

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •
RUST-OLEUM®

WWW.RUST-OLEUM.EU

COMBIPRIMER® ADHESION PRIMER

APRAŠYMAS

RUST-OLEUM® CombiPrimer Tack Coat 3302 yra sukibimo sluoksnis tirpiklio pagrindu, kurio sudėtyje yra akrilo.

REKOMENDUOJAMAS NAUDOJIMAS

RUST-OLEUM CombiPrimer Tack Coat 3302 turėtų būti naudojamas ant plastiko, alkido, cinkuoto plieno, nerūdijančio plieno, aliuminio, vario, stiklo, porceliano ir kitų lygių paviršių. CombiPrimer Tack Coat 3302 pirmiausia yra skirtas dažyti teptuku.

DŽIUVIMO LAIKAS 20°C/RV 50 %

Galima liesti po: išlieka lipnus
Sausas naudojimui: išlieka lipnus
Sausas pakartotiniam dažymui po: 30 min., bet per 24 val.

REKOMENDUOJAMAS DRĖGNO DAŽO STORIS

20 µm

REKOMENDUOJAMAS SAUSO DAŽO STORIS

2 µm

TEORINĖ IŠEIGA

50 m²/l

PRAKTINĖ IŠEIGA

Praktinis padengimas priklauso nuo daugelio veiksnių, tokių kaip pagrindo poringumas, šiurkštumas ir dažų nuostoliai padengimo metu.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Pašalinkite riebalus, alyvą ir visus kitus paviršiaus nešvarumus šarminiu arba aukšto slėgio valymo būdu kartu su atitinkamais plovikliais. Visiškai pašalinkite ankstesnes dangas. Pašalinti druskas, „baltąsias rūdis“ ir kt., plaunant RUST-OLEUM Surfa-Etch 108 ėsdinimo tirpalu. Dengimo metu paviršius turi būti švarus ir sausas.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Norint išlaikyti vientisumą, prieš naudojimą reikia gerai išmaišyti.

NAUDOJIMAS IR SKIEDIMAS: TEPTUKAS

Naudokite natūralių šerelių, ilgaplaukių teptukus.

ĮRANGOS VALYMAS

Naudokite Rust-Oleum skiediklį 160

PASTABOS

Pakartotinai užtepkite kuo greičiau po 30 minučių, kad į lipnų sluoksnį nepatektų dulkių / nešvarumų.

SAUGOS DUOMENYS

LOJ lygis: 745 g/l
LOJ paruoštas mišinys: 745 g/l
LOJ kategorija: A/h
LOJ riba: 750 g/l
Pastabos dėl saugos: žiūrėkite saugos duomenų lapą ir saugos informaciją atspausdintą ant skardinės.

DAŽYMO SĄLYGOS

Oro, pagrindo ir dangos medžiagos temperatūra nuo 5 iki 35°C ir santykinė drėgmė žemesnė nei 85%. Pagrindo temperatūra turi būti bent 3°C aukštesnė už rasos tašką.

TECHNINIAI DUOMENYS

Tankis (g/cm³): 0,92
Kietųjų medžiagų kiekis tūryje: 20 %
Atsparumas karščiui: 100°C (sausas karštis)

TINKAMUMO NAUDOTI LAIKAS

Mažiausiai 3 metai nuo pagaminimo datos neatidarytose skardinėse, jei laikomas sausoje, gerai vėdinamose patalpose, be tiesioginių saulės spindulių, kai temperatūra nuo 5° iki 35°C

Išdavimo data: 24/06/2022

Galimos spalvos ir pakuotės dydžiai: ieškokite atitinkamo gaminio puslapyje www.rust-oleum.eu, kad pamatytumėte esamas spalvas ir pakuočių dydžius.
Atsakomybės apribojimas: mūsų žiniomis, čia pateikta informacija yra tikra ir tiksli ir yra pateikta sąžiningai, bet be garantijos. Laikoma, kad vartotojas patenkino save savarankiškai apie mūsų gaminių tinkamumą jo/jos konkrečiam tikslui. Jokiu būdu Rust-Oleum Europe neatsako už pasekminę ar atsitiktinę žalą. Produktai turi būti laikomi, tvarkomi ir naudojami pagal sąlygos, atitinkančios Rust-Oleum Europe rekomendacijas, nurodytas naujausioje gaminio duomenų lapo kopijoje. Vartotojai atsako už tai, kad jie turėtų dabartinę kopiją. Naujausios kopijos Gaminio duomenų lapą galima nemokamai gauti ir atsisiųsti iš www.rust-oleum.eu arba paprašius mūsų klientų aptarnavimo skyriui. Rust-Oleum Europe pasilieka teisę keisti savo produktus be išankstinio įspėjimo