

RUST-OLEUM®

INDUSTRIAL



EPOXYSHIELD GARAGE FLOOR COATING

Vandens pagrindo epoksidinių grindų pilnas komplektas, puikus sukibimas ir ilgaamžiškumas



- 2 komponentų, vandens pagrindo epoksidinė danga
- Pilnas rinkinys su instrukcijomis kaip pasidaryti pačiam
- Atsparus benzinui, antifrizui, variklinei alyvai, druskai ir mechaninei trinčiai (gali važiuoti automobiliai, motociklai)

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

WWW.RUST-OLEUM.EU

EPOXYSHIELD GARAGE FLOOR COATING

APRAŠYMAS

Epoxyshield® yra patogi ir lengvai dengiama vandens pagrindo epoksidinė garažo grindų danga, pasižyminti puikiu sukibimu ir ilgaamžiškumu. Produktas turi puikų atsparumą dilimui, smūgiams ir įbrėžimams, pavyzdžiui, intensyviame pėsčiųjų ir transporto priemonių eismui. Atsparus chemikalams, tepalams.

REKOMENDUOJAMAS NAUDOJIMAS

Tepkite ant betoninių grindų, kurios yra visiškai švarios ir sausos. Nerekomenduojama tepti ant lygaus/tankaus betono arba betono kuriame yra kietėjimo junginio, kuris trukdys gerai sukibti. Epoxyshield® taip pat galima tepti ant senų gerai sukibusių dangų.

TECHNINIAI DUOMENYS

Tankis (g/cm³): 1,27
Blizgesio lygis: Satinas
Kietųjų medžiagų kiekis tūryje: 63,6%
Maišymo santykis: Pagrindas: aktyvatorius = 3:1 (tūris)

DŽIŪVIMO LAIKAS 20°C/RV 50 %

Galim paliesti po: 16 valandų (tinka nedideliame eismui pėsčiomis)
Džiūvimas iki pakartotinio dažymo: 48 valandos (tinka įprastam pėsčiųjų eismui ir sunkiems daiktams)
Visiškai sukietėjęs: 7 dienos (tinka transporto priemonių eismui)
Tinkamumo laikas: 2 valandos (15 °C), 1½ valandos (20 °C), 1 valanda (25 °C)
Indukcijos laikas: teptukas: 30 minučių (15 °C), 10 minučių (20 °C), tiesioginis (25°C).
Volelis: 45 minutes (15°C), 15 minučių (20°C), 5 - 15 minučių (25°C)

TEORINĖ IŠEIGA

Kiekviename Epoxyshield® rinkinyje yra pakankamai produkto, kad padengtų maždaug iki 25 m² lygaus, pliko betono (įprastos 1 automobilio betoninės garažo grindys). Jei betonas yra labai grubus arba akytas, gali reikėti daugiau medžiagos.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Pašalinkite visas alyvos ar riebalų dėmes nuo grindų. Naudokite šveitimo šepetėlį ir valiklį / riebalų šalinimo priemonę arba naudokite tirpiklius, pvz., mineralinis spiritas. Kruopščiai nuvalykite vietą ir nuvalykite valiklio perteklių skuduru ar popieriniu rankšluosčiu, kad teršalai nepasklistų. Kruopščiai nuplaukite šviežiu vandeniu. Pakartokite, jei reikia, kad visiškai išvalytumėte. Sumaišykite visą rinkinyje esantį koncentruotą valiklį su maždaug 7½ litro vandens. Maišykite, kol ištirps (valymo tirpale yra citrinos rūgšties). Iš anksto sudrėkinkite grindis naudodami žarną. Kad išvengtumėte baltų, susikaupusį vandenį pašalinkite valytuvu arba šluota. Valiklio mišinį paskirstykite ant 3x3 m² grindų, naudodami laistytuvą. Energingai šveiskite standžių šerių šepetėliu, kad pašalintumėte dulkes ir nešvarumus. Kol valote, laikykite visą plotą drėgną, kol visas bus išvalytas ir nuplautas. Prieš pradėdami kitą plotą, kruopščiai nuplaukite jau pradėtus plotus. Baigę visus plotus, nuplaukite ir nuvalykite visas garažo grindis, pašalinkite bet kokį valiklį, kuris buvo aptiktas anksčiau išvalytose vietose. Drėgnas/sausas siurblys taip pat gali būti naudojamas vandens pertekliui, nešvarumams ir teršalams pašalinti. Nepalikite susikaupusio vandens ant grindų. Valiklis nepakeis važiuojamųjų takų spalvos ir nepakenks žolei ar augalams jei kruopščiai išvalysite. Leiskite grindims visiškai išdžiūti. Perbraukite pirštais, patikrindami ar paviršius švarus ir sausas. Jei ant pirštų matote dulkes ar miltelius, pakartokite skalavimą ir šveitimą, kol grindys taps švarios.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Nemaišykite drožlių esančių rinkinyje, su Epoxyshield®. Supilkite A turinį į B ir gerai išmaišykite, mažiausiai 3 minutes. Prieš dengdami dangą, leiskite sumaišytam produktui pastovėti (žr. lentelę). Nepalikite talpos tiesioginiuose saulės spinduliuose. Prieš dažydami dar kartą sumaišykite. **Produktas turi būti sunaudotas per 1–2 valandas nuo pradinio sumaišymo** (galiojimo laikas, žr. lentelę). **Šis laikas trumpėja esant aukštesnei temperatūrai.**

NAUDOJIMO SĄLYGOS

Tepkite, kai oro (aplinkos) temperatūra yra 15-35°C, o santykinė oro drėgmė mažesnė nei 80%. Betoninėms grindims reikia nemažai laiko, kol šios išsyla; įsitikinkite, kad ankstesnę dieną taip pat buvo ne mažiau kaip 15°C. Minimali grindų temperatūra dažymui yra 13°C. Dažymas vidurdienį dažniausiai užtikrina geriausią dangos kietėjimą.

NAUDOJIMAS IR SKIEDIMAS: VOLELIS

Po pilnų 60 minučių, naudokite dažymo volelį (20 cm), užtepkite tolygų Epoxyshield® sluoksnį ant paviršiaus. Tepkite 1,5 x 1,5 m dalimis, kad dažų drožlės lengvai išsisklaidytų ant šviežiai padengto paviršiaus. Išlaikykite padengtos dangos drėgną kraštą, kad išvengtumėte juostų žymių ir blizgesio skirtumų. Pabarstykite dekoratyvinių dažų drožles ant šlapios dangos (pastaba: šis veiksmas gali būti praleidžiamas, jei drožlių nenorima. Tai neturės įtakos dangos veikimui). Nedelsdami tęskite kitos dalies dengimą (pastaba: dažus galima tepti ant drožlių, kurios yra už ankščiau nudažyto ploto ribų). Šis produktas turi būti sunaudotas per 3 pradinio maišymo valandos (galiojimo laikas).

ĮRANGOS VALYMAS / IŠSILIEJIMAS

Visus įrankius ir įrangą nedelsiant nuplaukite šiltu vandeniu ir švelniu plovikliu. Leisti nepanaudotą produktą sukietėti talpykloje ir išmesti pagal šalies nuostatus.

PASTABOS

Epoxyshield nerekomenduojama tepti ant grindų, apdorotų išlyginamuoju skiediniu arba ant anhidridinių grindų. Kadangi naudojimo laikas yra tik 1 - 2 valandos (priklausomai nuo temperatūros), tai patartina produktą tepti 2 asmenims. Tegul 1 asmuo pradeda apipjaustyti kraštus ir tegul kitas asmuo pradeda dažyti grindis, kaip nurodyta.

SAUGOS DUOMENYS

LOJ lygis: 53 g/l
LOJ paruoštas mišinys: 53 g/l
LOJ kategorija: A/j
LOJ riba: 140 g/l
Pastabos dėl saugos: Vengti patekimo ant odos ir į akis. Esant sąlyčiui su oda, nuplaukite paveiktą vietą vandeniu ir muilu ir gerai išskalaukite. Pirmoji pagalba: patekus į akis, plauti šaltu vandeniu 15 minučių. Prarijus, neskatininkite vėmimo. Išgerkite 1-2 stiklines vandens arba pieno. **Susisiekite nedelsiant su gydytoju.** Saugoti nuo vaikų. Saugotis patekimo ant kūno. Nevalgyti/negerti. Daugiau informacijos skaitykite saugos duomenų lape ir taip pat saugos informaciją atspausdintą ant skardinės.

TINKAMUMO NAUDOTI LAIKAS

Mažiausiai 5 metai nuo pagaminimo datos neatidarytose skardinėse, jei laikomas sausose, gerai vėdinamose patalpose, kuriose nėra tiesioginių saulės spindulių, kai temperatūra yra nuo 5° iki 35° C.

Išdavimo data: 24/06/2022

Galimos spalvos ir pakuotės dydžiai: ieškokite atitinkamo gaminio puslapyje www.rust-oleum.eu, kad pamatytumėte esamas spalvas ir pakuočių dydžius.
Atsakomybės apribojimas: mūsų žiniomis, čia pateikta informacija yra tikra ir tiksli ir yra pateikta sąžiningai, bet be garantijos. Laikoma, kad vartotojas patenkinio save savarankiškai apie mūsų gaminių tinkamumą jo/jos konkrečiam tikslui. Jokių būdu Rust-Oleum Europe neatsako už pasekmę ar atsitiktinę žalą. Produktai turi būti laikomi, tvarkomi ir naudojami pagal sąlygos, atitinkančios Rust-Oleum Europe rekomendacijas, nurodytas naujausioje gaminio duomenų lapo kopijoje. Vartotojai atsako už tai, kad jie turėtų dabartinę kopiją. Naujausios kopijos Gaminio duomenų lapą galima nemokamai gauti ir atsisiųsti iš www.rust-oleum.eu arba paprašius mūsų klientų aptarnavimo skyriui. Rust-Oleum Europe pasilieka teisę keisti savo produktus be išankstinio įspėjimo