

RUST-OLEUM[®]
INDUSTRIAL



FILLCOAT[®] FIBRES WATERPROOFING

Nedelsiant sustabdo nuotėkius ir užblokuoja įtrūkimus

- Akimirksniu užtaiso skyles ir įtrūkimus iki 2 mm
- Puikus sukibimas su įvairiais pagrindais
- Galima naudoti bet kokiomis oro sąlygomis (**net ir vandenyje**)
- Tiesioginis latakų, stogų, kaminų, vamzdžių ir kt. remontas
- Formulė be bitumo



• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •
RUST-OLEUM[®]

WWW.RUST-OLEUM.EU

FILLCOAT® FIBRES WATERPROOFING

APRAŠYMAS

Akimirksniu atsparūs vandeniui elastiniai dažai su plyšius jungiančiais pluoštais stogams, nevaikščiujamoms terasoms, latakams, kraigo detalėms, kaminams, vamzdžiams ir kt. Produktas pasižymi geresniu atsparumu UV spinduliams ir pagerintomis hidrofobinėmis savybėmis.

REKOMENDUOJAMAS NAUDOJIMAS

Vandeniui atspari stogų, nevaikščiujamų terasų, latakų, kraigo detalių, kaminų apdailos, vamzdžių ir t.t. danga. Produktas gali būti ant viršaus dengiamas - Dacfill, Coating PRT arba Dacfill HZ.

TECHNINIAI DUOMENYS

Tankis (g/cm³): 1,01
Blizgesio lygis: satinas
Kietųjų medžiagų kiekis pagal svorį: 52 %
Kietųjų medžiagų kiekis tūryje: 43 %

DŽIUVIMO LAIKAS 20°C/RV 50 %

Galima liesti po: 4 val.
Sausas pakartotiniam dažymui po: 3-14 dienų, su tuo pačiu produktu. Po 6 savaičių su dažais
Visiškai sukietėjęs: 3 savaitės

REKOMENDUOJAMAS DRĖGNO DAŽO STORIS

1000 µm

REKOMENDUOJAMAS SAUSO DAŽO STORIS

430 µm

TEORINĖ IŠEIGA

1 m²/l, esant 430 µm sausai

PRAKTINĖ IŠEIGA

Praktinis padengimas priklauso nuo daugelio veiksnių, tokių kaip pagrindo poringumas, šiurkštumas ir dažų nuostoliai padengimo metu.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Atsargiai pašalinkite dulkes, purvą, riebalus, samanias ir sudžiūvusius lapus. Vietos kurios bus tvarkomos, turi būti nuvalytos su šluota. Po valymo galima užtepti Fillcoat Fibres tiesiai ant bituminio pagrindo, kieto PVC, poliesterio, cinko, aliuminio, stiklo, plytelių ir kt. Porėtos medžiagos (betonas, akmuo, mediena) turi būti išdžiovintos ir iš anksto apdorotos su Gruntu 44HS. Esant pakartotinai taisomoms vietoms, svarbiems ir esamiems įtrūkimams, užtepkite Fillcoat skersai per įtrūkimus ar skilimus.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Siekiant užtikrinti vientisumą, dangos medžiagas prieš naudojimą reikia gerai išmaišyti.

DAŽYMO SĄLYGOS

Galima naudoti bet kokiomis oro sąlygomis, išskyrus esant sniegui.

NAUDOJIMAS IR SKIEDIMAS: TEPTUKAS

Neskiesti

ĮRANGOS VALYMAS ARBA IŠSILIEJUS DAŽAMS

Skiediklis 22 arba vaitspiritas

PASTABOS

Niekada netepkite Fillcoat Fibres ant polistireno izoliacijos arba ant naujo betono (betonas turi būti ne mažiau kaip 2 metų senumo). Nenaudokite Fillcoat Fibres kaip gruntinio sluoksnio po Dac Hydro Alu.

SAUGOS DUOMENYS

LOJ lygis: 485 g/l
LOJ paruoštas mišinys: 485 g/l
LOJ kategorija: A/i
LOJ riba: 500 g/l

Išorė

Pastabos dėl saugos: žiūrėkite saugos duomenų lapą ir saugos informaciją atspausdintą ant skardinės.

TINKAMUMO NAUDOTI LAIKAS

Mažiausiai 5 metai nuo pagaminimo datos neatidarytose skardinėse, jei laikomas sausose, gerai vėdinamose patalpose, ne tiesioginiuose saulės spinduliuose, kai temperatūra nuo 5° iki 35°C.

Išdavimo data: 24/06/2022

Galimos spalvos ir pakuotės dydžiai: ieškokite atitinkamo gaminio puslapyje www.rust-oleum.eu, kad pamatytumėte esamas spalvas ir pakuočių dydžius.

Atsakomybės apribojimas: mūsų žiniomis, čia pateikta informacija yra tikra ir tiksli ir yra pateikta sąžiningai, bet be garantijos. Laikoma, kad vartotojas patenkino save savarankiškai apie mūsų gaminių tinkamumą jo/jos konkrečiam tikslui. Jokiu būdu Rust-Oleum Europe neatsako už pasekminę ar atsitiktinę žalą. Produktai turi būti laikomi, tvarkomi ir naudojami pagal sąlygas, atitinkančios Rust-Oleum Europe rekomendacijas, nurodytas naujausioje gaminio duomenų lapo kopijoje. Vartotojai atsako už tai, kad jie turėtų dabartinę kopiją. Naujausios kopijos Gaminio duomenų lapą galima nemokamai gauti ir atsisiųsti iš www.rust-oleum.eu arba paprašius mūsų klientų aptarnavimo skyriui. Rust-Oleum Europe pasilieka teisę keisti savo produktus be išankstinio įspėjimo