

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



HARD HAT® ANTI-CORROSION PRIMER



Greita apsauga nuo rūdžių

- Galima perdažyti per 1 val. arba po 48 val., liesti po 30 min.
- Naujiems arba šiek tiek aprūdijusiems paviršiams
- Giliai įsiskverbia į paviršių ir nesuteikia rūdžių tikimybės
- Pilka – šviesiems viršutiniams sluoksniams, o raudona – tamsiems viršutiniams sluoksniams

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •
RUST-OLEUM®

WWW.RUST-OLEUM.EU

HARD HAT® ANTI-CORROSION PRIMER

APRAŠYMAS

RUST-OLEUM® Hard Hat Aerosol Red Primer 2169 / Grey Pimer 2182 yra **greitai džiūstantys gruntai**, trumpo aliejaus sojos alkido pagrindu. Produktuose yra rūdis slopinančių pigmentų, juose nėra švino ir chromato.

REKOMENDUOJAMAS NAUDOJIMAS

RUST-OLEUM Red Primer 2169 / Grey Primer 2182 turėtų būti naudojamas ant naujo, pliko arba šiek tiek aprūdijusių, plieninių paviršių. RUST-OLEUM raudonasis gruntas 2169 / pilkas gruntas 2182 skirtas ant nedidelių plotų arba pataisymams. RUST-OLEUM Red Primer 2169 / Grey Primer 2182 turėtų būti naudojamas lengvoje pramonėje, esant normaliai drėgmei ir viduje.

TECHNINIAI DUOMENYS

Blizgesio lygis: matinis
Atsparumas karščiui: 100°C (sausas karštis), aukštesnėje nei 65°C temperatūroje gali atsirasti pageltimas

DŽIUVIMO LAIKAS 20°C/RV 50 %

Galima paliesti po: 15 minučių
Sausas naudojimui po: 30 minučių
Galima perdažyti: per 1 valandą arba po 48 valandų
Pilnai subrendęs: 7 dienos

REKOMENDUOJAMAS DRĖGNO DAŽO STORIS

80 µm

REKOMENDUOJAMAS SAUSO DAŽO STORIS

25 µm

TEORINĖ IŠEIGA

2,5 m²/l, su vienu aerozoliu, esant 35-40 µm sausai dažų plėvelei

PRAKTINĖ IŠEIGA

Praktinis padengimas priklauso nuo daugelio veiksnių, tokių kaip pagrindo poringumas, šiurkštumas ir dažų nuostoliai padengimo metu.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Tinkamomis priemonėmis pašalinkite nešvarumus, riebalus, alyvą, rūdis ir visus kitus paviršiaus teršalus. Šlifuokite nepažeistas dangas, kad paviršius taptų šiek tiek šiurkštus. Paviršius turi būti švarus ir sausas dažymo metu.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Siekiant užtikrinti vientisumą, dangos medžiagas prieš naudojimą reikia gerai išmaišyti.

DAŽYMO SĄLYGOS

Norint gauti gerą rezultatą, santykinė oro drėgmė turi būti mažesnė nei 85%, o skardinės temperatūra ir substratas virš 0°C.

NAUDOJIMAS IR SKIEDIMAS: AEROZOLIS

Nuimkite dangtelį. Energingai kratykite mažiausiai vieną minutę po to, kai suskamba maišymo rutulys. Naudojimo metu dažnai purtykite. Laikykite maždaug 25 cm atstumu nuo paviršiaus. Naudokite atgal ir pirmyn judesio išlaikymu, laikydami skardinę lygiagrečiai paviršiui. Purškiant įsitikinkite, kad skardinė juda, kad būtų išvengta nubėgimų. Tepkite kelis plonus sluoksnius su kelių minučių intervalu kad būtų pasiektas tinkamas dangos storis. Po naudojimo apverskite skardinę aukštyn kojomis ir paspauskite purškiklio mygtuką 2–3 sekundes, kad išvalytumėte vožtuvą.

PASTABOS

Dengiant šviesius viršutinius sluoksnius, reikia naudoti šviesų gruntą. Kadangi šiuose produktuose nėra švino ir chromo, jie nekelia toksiškų garų pavojaus kai šiais gaminiais padengti paviršiai suvirinami vėliau.

SAUGOS DUOMENYS

LOJ lygis: 630 g/l
Pastabos dėl saugos: žiūrėkite saugos duomenų lapą ir saugos informaciją atspausdintą ant skardinės.

TINKAMUMO NAUDOTI LAIKAS

Mažiausiai 5 metai nuo pagaminimo datos neatidarytose skardinėse, jei laikomas sausoje, gerai vėdinamose patalpose, ne tiesioginiuose saulės spinduliuose, kai temperatūra nuo 5°C iki 35°C.

Išdavimo data: 24/06/2022

Galimos spalvos ir pakuotės dydžiai: ieškokite atitinkamo gaminio puslapyje www.rust-oleum.eu, kad pamatytumėte esamas spalvas ir pakuočių dydžius.
Atsakomybės apribojimas: mūsų žiniomis, čia pateikta informacija yra tikra ir tiksli ir yra pateikta sąžiningai, bet be garantijos. Laikoma, kad vartotojas patenkino save savarankiškai apie mūsų gaminių tinkamumą jo/jos konkrečiam tikslui. Jokių būdu Rust-Oleum Europe neatsako už pasekminę ar atsitiktinę žalą. Produktai turi būti laikomi, tvarkomi ir naudojami pagal sąlygos, atitinkančios Rust-Oleum Europe rekomendacijas, nurodytas naujausioje gaminio duomenų lapo kopijoje. Vartotojai atsako už tai, kad jie turėtų dabartinę kopiją. Naujausios kopijos Gaminio duomenų lapą galima nemokamai gauti ir atsisiųsti iš www.rust-oleum.eu arba paprašius mūsų klientų aptarnavimo skyriui. Rust-Oleum Europe pasilieka teisę keisti savo produktus be išankstinio įspėjimo



WWW.RUST-OLEUM.EU