



HARD HAT® TOPCOAT HEAT RESISTANT

Hard Hat® 1015 ir 1078 yra dideliui karščiui atsparios naujos kartos dangos, kurių pagrindą sudaro silikonu modifikuota alkidinė derva.



- Nepertraukiamai temperatūrai iki 650°C
- Maksimaliai temperatūrai iki 750°C
- Skirtas ant pliko metalo arba šiek tiek surūdijusių paviršių
- Idealiai tinka griliams, varikliams, šilumos patrankoms, vamzdžiams, orlaidėms ir kt.
- Naudoti po 3 valandų (20°C temperatūroje)

HARD HAT® TOPCOAT HEAT RESISTANT

APRAŠYMAS

Hard Hat® 1015 ir 1078 yra dideliame karščiui atsparios naujos kartos dangos, kurių pagrindą sudaro silikonu modifikuota alkidinė derva.

REKOMENDUOJAMAS NAUDOJIMAS

HARD HAT® karščiui atspari danga gali būti dengiama ant naujo, šviesaus arba šlifuoto plieno, iš anksto apdoroti padengti paviršiai, tokie kaip kepsninės, katilų detalės, karšto oro patrankos, išmetimo vamzdžiai ir kt.
HARD HAT® karščiui atspari danga skirta smulkiems priežiūros darbams ir remontui.
HARD HAT® karščiui atspari danga užtikrina apsaugą iki 750°C sauso karščio (trumpalaikė apkrova), skirta naudoti patalpose arba apsaugotoje lauko aplinkoje.

TECHNINIAI DUOMENYS

Blizgesio lygis: matinis
Korozijos klasė: N / A
Atsparumas karščiui: standartinis 600°C (sausas karštis) / trumpalaikis didžiausias 750°C (sausas karstis)

DŽIUVIMO LAIKAS 20°C/RV 50 %

Galima liesti po: 2 val.
Sausas naudojimui po: 8 val.
Sausas pakartotiniam dažymui po: 24 val.
Visiškai sukietėjęs: Leiskite produktui išdžiūti 3 valandas kambario temperatūroje ir tada kaitinkite iki 150°C maks. 50°C/val. Leiskite atvėsti 24 valandas, tuomet paviršius bus pilnai paruoštas naudojimui.

REKOMENDUOJAMAS DRĖGNO DAŽO STORIS

85 µm

REKOMENDUOJAMAS SAUSO DAŽO STORIS

35 - 40 µm

TEORINĖ IŠEIGA

10-12 m²/l, esant 35-40 µm sausai

PRAKTINĖ IŠEIGA

Praktinis padengimas priklauso nuo daugelio veiksnių, tokių kaip pagrindo poringumas, šiurkštumas ir dažų nuostoliai padengimo metu.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Pašalinkite riebalus, alyvą ir visus kitus paviršiaus nešvarumus šarminiu arba aukšto slėgio valymo būdu kartu su atitinkamais plovikliais. Visiškai pašalinkite ankstesnes dangas. Pašalinti druskas, „baltąsias rūdis“ ir kt., plaunant RUST-OLEUM Surfa-Etch 108 ėsdinimo tirpalu. Dengimo metu paviršius turi būti švarus ir sausas.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Siekiant užtikrinti vientisumą, dangos medžiagas prieš naudojimą reikia gerai išmaišyti.

DAŽYMO SĄLYGOS

Naudokite tik tada, kai oro ir paviršiaus temperatūra yra nuo 5 iki 35°C ir santykinė drėgmė yra mažesnė nei 85%.
Dengto paviršiaus temperatūra turi būti bent 3°C aukštesnė už rasos tašką.

NAUDOJIMAS IR SKIEDIMAS: TEPTUKAS

Neskiesti

NAUDOJIMAS IR SKIEDIMAS: VOLELIS

Neskiesti. Naudokite trumpaplaukius poliamido (perlono 8 - 12 mm) volelius

NAUDOJIMAS IR SKIEDIMAS: PURŠKIMAS

Atskieskite iki 10–15% tūrio RUST-OLEUM skiedikliu 7301

ĮRANGOS VALYMAS ARBA IŠSILIEJUS DAŽAMS

Su RUST-OLEUM skiedikliu 7301

PASTABOS

RUST-OLEUM karščiui atspari danga 1015 ir 1078 yra savaime gruntuojančios ir neturėtų būti dengiamos ant gruntų ar dangų, kurios nėra atsparios karščiui.

SAUGOS DUOMENYS

LOJ lygis: 1015: 458 g/l maks. / 1078: 416 g/l maks.
LOJ paruoštas mišinys: 1015: 458 g/l maks. / 1078: 416 g/l maks.
LOJ kategorija: A/i
LOJ riba: 500 g/l
Pastabos dėl saugos: žiūrėkite saugos duomenų lapą ir saugos informaciją atspausdintą ant skardinės.

TINKAMUMO NAUDOTI LAIKAS

Mažiausiai 2 metai nuo pagaminimo datos neatidarytose skardinėse, jei laikomas sausoje, gerai vėdinamose patalpose, ne tiesioginiuose saulės spinduliuose, kai temperatūra nuo 5° iki 35°C.

Išdavimo data: 24/06/2022

Galimos spalvos ir pakuotės dydžiai: ieškokite atitinkamo gaminio puslapyje www.rust-oleum.eu, kad pamatytumėte esamas spalvas ir pakuočių dydžius.
Atsakomybės apribojimas: mūsų žiniomis, čia pateikta informacija yra tikra ir tiksli ir yra pateikta sąžiningai, bet be garantijos. Laikoma, kad vartotojas patenkino save savarankiškai apie mūsų gaminių tinkamumą jo/jos konkrečiam tikslui. Jokiu būdu Rust-Oleum Europe neatsako už pasekminę ar atsitiktinę žalą. Produktai turi būti laikomi, tvarkomi ir naudojami pagal sąlygos, atitinkančios Rust-Oleum Europe rekomendacijas, nurodytas naujausioje gaminio duomenų lapo kopijoje. Vartotojai atsako už tai, kad jie turėtų dabartinę kopiją. Naujausios kopijos Gaminio duomenų lapą galima nemokamai gauti ir atsisiųsti iš www.rust-oleum.eu arba paprašius mūsų klientų aptarnavimo skyriui. Rust-Oleum Europe pasilieka teisę keisti savo produktus be išankstinio įspėjimo