

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



LEAKSEAL



Sukurta užpildyti ir sandarinti nuotėkius ir įtrūkimus ant metalo, aliuminio, cinkuoto metalo, PVC, betono, mūro, asfalto/bituminių stogo dangų, vinilo dailylentės, stiklo pluošto ir kt.

- Vandeniui nepralaidi pusiau lygi apdaila
- Ant viršaus galima dengti lateksiniais arba aliejiniais dažais
- Naudojamas ant metalo, aliuminio, PVC, betono, mūro, asfalto stogo dangų ir kt.
- Galima perlakuoti įvairiais dažais
- Greitas rezultatas

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •
RUST-OLEUM®

WWW.RUST-OLEUM.EU

LEAKSEAL

APRAŠYMAS

Sukurta užpildyti ir sandarinti nuotėkius ir įtrūkimus ant metalo, aliuminio, cinkuoto metalo, PVC, betono, mūro, asfalto/bituminių stogo dangų, vinilo dailylentės, stiklo pluošto ir kt.

REKOMENDUOJAMAS NAUDOJIMAS

Sandarinti nuotėkius ir įtrūkimus ant metalo, aliuminio, cinkuoto metalo, PVC, betono, mūro, asfalto/bituminių stogo dangų, vinilo dailylentės, stiklo pluošto ir kt.

DŽIŪVIMO LAIKAS 20°C/RV 50 %

Galima prisiliesti: 20–30 minučių

Sausas naudojimui: 45-60 minučių

Sausas perdažymui: antrą LeakSeal sluoksnį užpurškite po 15–30 minučių. Po to jei reikia dengiamas vandeniniais arba aliejiniais dažais po 24val.

Visiškai sukietėjęs: 24 val

REKOMENDUOJAMAS SAUSOS PLĖVELĖS STORIS

65 µm

TEORINĖ IŠEIGA

0,74 m² vienam aerozoliui esant 65 µm sausos plėvelės storiui

PRAKTINĖ IŠEIGA

Praktinis padengimas priklauso nuo daugelio veiksnių, tokių kaip akytumas ir substrato šiurkštumas, nuotėkio dydis ir medžiagų nuostoliai dengiant.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Pašalinkite visus nešvarumus ir šiukšles nuo dengiamos vietos. Nuplaukite plotą vandens ir ploviklio tirpalu, nuplaukite gėlu vandeniu ir leiskite paviršiui gerai išdžiūti. Pašalinkite atkibusius dažus arba ankstesnes dangas vieliniu šepetiu arba švitriniu popieriumi. Lengvai nušlifukuokite blizgius paviršius. Baigę nuvalykite šlifuo tą paviršių. prieš naudojimą. Prieš naudojimą patikrinkite ankstesnės padengtos medžiagos suderinamumą.

NAUDOJIMO SĄLYGOS

Naudokite lauke arba gerai vėdinamoje vietoje, pavyzdžiui, atvira garaže. Taikyti, kai temperatūra yra aukšta 10 - 32 °C, o drėgmė yra mažesnė nei 85 %, kad būtų užtikrintas tinkamas džiovinimas. Netinka paviršiams kurių temperatūra aukštesnė nei 93°C. Venkite purkšti esant labai vėjuotomis ir dulkėtomis sąlygomis. Uždenkite aplinką, kad apsugotumėte nuo pusrų dulksnos.

NAUDOJIMAS IR SKIEDIMAS: AEROZOLIS

Maišymo rutuliui pradėjus barškėti, stipriai purtykite aerozolį vieną minutę. Jei maišomas rutuliukas nebarška – NEDARYKITE SKARDINĖS. Dėl techninės pagalbos kreipkitės į Rust-Oleum. Rekomenduojama išbandyti aerozolį ant kartono, kad būtų jaučiamas purškimo raštas. Laikykite aerozolį 20 - 45 cm nuo paviršiaus ir purškite trumpais tolygiais judesiais. Rekomenduojama užpurkšti ploną pirmąjį sluoksnį. Užpurškite antrą storesnį sluoksnį, kad užtikrintumėte tinkamą padengimą. Storesnė plėvelė gali būti išgaunama perkeliant purškimo antgalį arčiau paviršiaus. Pradinis purškimas gali šiek tiek putoti arba turėti oro burbulų, bet dangai išdžiūvus išsisklaidys. Norėdami gauti geriausius rezultatus, tepkite 2 sluoksnius. Tarp sluoksnių leiskite išdžiūti 15-30 minučių.

PASTABOS

Jei vožtuvas užsikemša, pasukite ir nuimkite purškimo antgalį ir nuplaukite tirpikliu, pavyzdžiui, mineraliniu spiritu. Nekiškite jokių daiktų į skardinės vožtuvo angą.

- Baigę nuvalykite antgalį.

- Šlapius dažus nuvalykite ksilenu arba mineraliniu spiritu. Tinkamai išmeskite tuščią talpyklą.

- Nedeginkite ir nedėkite į namų šiukšlių tankintuvą.

TINKAMUMO NAUDOTI LAIKAS

Mažiausiai 2 metai nuo pagaminimo datos neatidarytose skardinėse, jei laikomas sausoje, gerai vėdinamoje vietoje, apsugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių, esant 5°–35°C temperatūrai.

Išdavimo data: 24/06/2022

Galimos spalvos ir pakuotės dydžiai: ieškokite atitinkamo gaminio puslapyje www.rust-oleum.eu, kad pamatytumėte esamas spalvas ir pakuočių dydžius.

Atsakomybės apribojimas: mūsų žiniomis, čia pateikta informacija yra tikra ir tiksli ir yra pateikta sąžiningai, bet be garantijos. Laikoma, kad vartotojas patenkino save savarankiškai apie mūsų gaminių tinkamumą jo/jos konkrečiam tikslui. Jokiu būdu Rust-Oleum Europe neatsako už pasekminę ar atsitiktinę žalą. Produktai turi būti laikomi, tvarkomi ir naudojami pagal sąlygos, atitinkančios Rust-Oleum Europe rekomendacijas, nurodytas naujausioje gaminio duomenų lapo kopijoje. Vartotojai atsako už tai, kad jie turėtų dabartinę kopiją. Naujausios kopijos Gaminio duomenų lapą galima nemokamai gauti ir atsisiųsti iš www.rust-oleum.eu arba paprašius mūsų klientų aptarnavimo skyriui. Rust-Oleum Europe pasilieka teisę keisti savo produktus be išankstinio įspėjimo