



ZINSSER® B-I-N

B-I-N® yra naujos kartos universalus gruntas, sandariklis, dėmių ir kvapų naikintojas. Jis užtikrina efektyvų dėmių ir kvapų blokavimą. **Itin gerai blokuoja medienos sakus (paviršius nepageltonuoja), rūdžių, pelėsio, riebalų, vyno, smalkių, vandens ir kitas įvairias dėmes bei kvapus.**



- Greitas džiūvimas (jau po 30 min. galima dažyti viršutinį sluoksnį)
- Puikus sukibimas su blizgiais paviršiais
- Puikios padengimo formulė blokuoja sunkiai įveikiamas ir išliekančias dėmes
- Užsandarina porėtus paviršius
- Galima naudoti esant užšalimo temperatūrai
- Visam laikui blokuoja bet kokią kvapą
- Užsandarina medienos kraujuojančius mazgus ir sulos nubėgimus
- Išdžiūvusi plėvelė yra netoksiška ir ne hipoalerginė

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •
RUST-OLEUM®

WWW.ZINSSEREUROPE.EU

ZINSSER® B-I-N

APRAŠYMAS

Greitai džiūstantis dėmių ir kvapų blokatorius. Užsandarina nedažytus arba porėtus paviršius, todėl dengiamas viršutinis dažų sluoksnis turi geresnį dengiamumą

REKOMENDUOJAMAS NAUDOJIMAS

Mediena: ***Puikus pagalbininkas įmonėms dirbančioms su mediena – blokuoja medienos „kraujavimą“***, medienos sakus, rūdis atsirandančias nuo varžtų ar panašiai, taip apsaugo paviršių nuo geltonavimo.

Interjeras: nauja ir anksčiau dažyta gipso kartono plokštė, sukietėjusios gipso/cemento dangos, mediena (pušis, eglė, kedras, raudonmedis, fanera), metalas (aliuminis, plienas, nerūdijantis plienas, varis), vinilas, PVC, stiklo pluoštas, sukietėjęs mūras (tinkas, betono blokas, pilamas betonas, plyta). Blokuoja dėmes ir kvapus, atsirandančius dėl vandens ir ugnies žalos, užsandarina tamsių spalvų dėmes, riebalus, rūdis, kreozotą, asfaltą, kreideles, lūpų dažus, graffiti, žymeklius, sulos dryžiai, tanino nutekėjimas ir kt.

Išorė: griežtai ir išskirtinai ribojama taškiniam gruntavimui.
Sandarinimas: B-I-N užsandarina nedažytus arba porėtus paviršius, todėl viršutinio sluoksnio dažai geriau dengiasi. Taip užpildo ir suriša medienos pluoštus, kad sukurtų lygų, sandarų paviršių, taip reikia mažiau dažų sluoksnių. Atminkite, kad labai porėtiems paviršiams gali prireikti dviejų sluoksnių ir todėl gali sumažėti produkto nudažomo ploto kvadratinį metrų kiekis.

Dėmių naikinimas: B-I-N yra vienas geriausių dėmes naikinančių gruntų. Vienas sluoksnis efektyviai blokuos dėmes, įskaitant vandens, nikotino, rašalo, grafičių, kreidelių, žymeklių, rūdžių ir dūmų dėmes, todėl jie nebesimatys uždažius viršutinį sluoksnį dažų. Kai kurioms dėmėms reikia antro sluoksnio. Rekomenduojamas ilgalaikis sakų, smalkių ir vandens stiprių dėmių sandarinimas.

B-I-N sandarina dūmų dėmes ir kvapus, kuriuos sukelia gaisrai ar tabakas. Jis taip pat sandarina gyvūnų šlapimo kvapą ir kt. gyvūnų kvapus.

Blizgūs paviršiai: B-I-N gali būti naudojamas kaip sukibimo gruntas ant lygių paviršių be šlifavimo arba blizgumo šalinimo.

Sienų danga: B-I-N gali būti naudojamas gruntuoti esamą, tvirtai prilipusią, neporėtą sienos dangą, kad paslėptų raštus / tamsias spalvas prieš dažymą.

TECHNINIAI DUOMENYS

Tankis (g/cm³): 1,16
Blizgesio lygis: matinis
Blizgesio lygis esant 60°: Matinis: 5–10 %
Kietųjų medžiagų kiekis pagal svorį: 49 %
Kietųjų medžiagų kiekis tūryje: 29 %

DŽIUVIMO LAIKAS 20°C/RV 50 %

Galima liesti po: 20 minučių
Sausas pakartotiniam dažymui po: 45 minučių
Visiškai subrendęs: 1-3 dienos

REKOMENDUOJAMAS DRĖGNO DAŽO STORIS

80–100 µm

REKOMENDUOJAMAS SAUSO DAŽO STORIS

25-30 µm

TEORINĖ IŠEIGA

10-12 m²/l

PRAKTINĖ IŠEIGA

Praktinis padengimas priklauso nuo daugelio veiksnių, tokių kaip pagrindo poringumas ir šiurkštumas ir dažų nuostoliai padengimo metu.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Paviršiai turi būti švarūs, sausi, tvirti ir be dulkių, purvo, perteklinės kreidinės medžiagos, nešvarumų, aliejaus, vaško, tapetų klijų arba bet kokio užterštumo kuris gali trukdyti sukibimui. Jei nesate tikri, visada nuplaukite paviršių buitiniu amoniako ir vandens tirpalu arba tinkamu valymo tirpalu.
Pašalinkite visas netinkamai prilipusias dangas. Likusius dažų plėvelės kraštus išlyginkite su paviršiumi. Lengvai nušlifuokite neapsaugotą išorinę medieną 80–100 grūdėtumo švitrinio popieriumi, kad pašalintumėte atsilaisvinusius medienos pluoštus. Pabandykite pašalinti esamas dėmes plaudami, šlifuodami, grandydami ir kt. Išorės pelėsį naikinkite tinkamu pelėsio valikliu.

Pliką medieną, kuri buvo laikoma atvira ilgiau nei 4 savaites, reikia švelniai nušlifuoti, kad pašalinti susidėvėjusius medienos pluoštus. Prieš dažydami, pašalinkite pelėsį su tinkamu biocidiniu plovikliu. Gerai išskalauti.

Komerciniams pastatams ir mokykloms vadovaukitės atitinkamomis pelėsių pašalinimo gairėmis.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Siekiant užtikrinti vientisumą, dangos medžiagas prieš naudojimą reikia gerai išmaišyti.

APLINKOS SĄLYGOS

Naudoti, kai oro ir paviršiaus temperatūra yra nuo -1 iki 32°C, o santykinė oro drėgmė mažesnė nei 70 proc. Netepkite B-I-N, jei paviršiaus temperatūra yra mažesnė nei 3°C žemiau rasos taško. Pagrindo drėgnumas neturi viršyti 12%.

NAUDOJIMAS IR SKIEDIMAS: TEPTUKAS

Naudokite natūralų arba sintetinį teptuką. Neskiesti.

NAUDOJIMAS IR SKIEDIMAS: VOLELIS

Naudokite nailono arba poliesterio volelį (8-12 mm). Neskiesti.

NAUDOJIMAS IR SKIEDIMAS: BEORIS PURŠKIMAS

Antgalis: 0,011–0,013 colio / Slėgis: 55–80 barų. Neskiesti.

NAUDOJIMAS IR SKIEDIMAS: ORO PURŠKIMAS

Antgalis 1,5 mm. Slėgis 3 - 4 barai. Neskiesti.

ĮRANGOS VALYMAS / IŠSILIEJIMAS

Išsiliejusias ir nulašėjusias vietas nuvalykite denatūruotu alkoholiu arba amoniako plovikliu. Įrankius valykite su Mathys Brush Cleaner arba 1 dalies amoniako ir 3 dalių vandens tirpale iš karto po naudojimo.

PASTABOS

Taškinis gruntavimas rekomenduojamas tik po gerai dengiančiais viršutinio sluoksnio dažais. Norėdami gauti geriausius rezultatus, gruntuokite visą paviršių prieš dažymą. Produkto nerekomenduojama dengti ant grindų arba denių ar paviršių, kurie gali būti panardinti arba ilgai liestis su vandeniu.

SAUGOS DUOMENYS

LOJ lygis: 448 g/l
LOJ paruoštas mišinys: 448 g/l
LOJ kategorija: A/i
LOJ riba: 500 g/l
Pastabos dėl saugos: žiūrėkite saugos duomenų lapą ir saugos informaciją atspausdintą ant skardinės.

GALIOJIMO LAIKAS

Mažiausiai 3 metai nuo pagaminimo datos uždarytoje skardinėje, jei ji laikoma sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje, kurioje nėra tiesioginių saulės spindulių ir 4–27°C temperatūroje.

Išdavimo data: 06/12/2022

Galimos spalvos ir pakuotės dydžiai: ieškokite atitinkamo gaminio puslapyje www.rust-oleum.eu, kad pamatytumėte esamas spalvas ir pakuočių dydžius.
Atsakomybės apribojimas: mūsų žiniomis, čia pateikta informacija yra tikra ir tiksli ir yra pateikta sąžiningai, bet be garantijos. Laikoma, kad vartotojas patenkino save savarankiškai apie mūsų gaminių tinkamumą jo/jos konkrečiam tikslui. Jokiu būdu Rust-Oleum Europe neatsako už pasekmę ar atsitiktinę žalą. Produktai turi būti laikomi, tvarkomi ir naudojami pagal sąlygas, atitinkančios Rust-Oleum Europe rekomendacijas, nurodytas naujausioje gaminio duomenų lapo kopijoje. Vartotojai atsako už tai, kad jie turėtų dabartinę kopiją. Naujausios kopijos Gaminio duomenų lapą galima nemokamai gauti ir atsisiųsti iš www.rust-oleum.eu arba paprašius mūsų klientų aptarnavimo skyriui. Rust-Oleum Europe pasilieka teisę keisti savo produktus be išankstinio įspėjimo