



ZINSSER® BULLS EYE 1-2-3 PLUS



Bulls Eye® 1-2-3 Plus yra naujos kartos universalus vandens pagrindo gruntas, sandariklis ir dėmių naikintojas. Jis užtikrina efektyvų dėmių blokavimą. Blokuoja vandens, riebalų, rašiklių, pelėsio, rūdžių, dūmų ir kitas įvairias dėmes!

- Gruntas įvairiems paviršiams
- Prilimpa prie daugumos paviršių
- Tvirtina kreidinius paviršius
- Užsandarina porėtus paviršius
- Užsandarina daugumą dėmių ir kvapų



ZINSSER® BULLS EYE 1-2-3 PLUS

APRAŠYMAS

Universalus katijoninis epoksidinio esterio, vandens pagrindo gruntas ir sandariklis, užtikrinantis greitą džiūvimą ir puikias sandarinimo savybes. Vidiniam ir išoriniam naudojimui. Bulls Eye 1-2-3 Plus blokuoja daugelį dėmių (net vandens ir dūmų dėmės). Jis prilimpa prie beveik visų paviršių be išankstinio šlifavimo.

REKOMENDUOJAMAS NAUDOJIMAS

Bulls Eye 1-2-3 Plus galima tepti ant daugelio vidinių ir išorinių paviršių, tokių kaip sienos, lubos, durys, metalas ir kiti dažomi paviršiai. Užsandarina porėtus paviršius. Užblokuoja daugumą dėmių: vanduo, grafiti, riebalai, kreozotas, asfalto ir dūmų padaryta žala, taninas iš ąžuolo, riešutmedžio, kedro ir raudonmedžio. Jei substratas labai akytas arba esant stiprioms dėmėms, prieš viršutinį sluoksnį gali prireikti 2 sluoksnių. Galimas pagrindas (niekuo nepadengtas ir anksčiau dažytas): Gipso kartonas, tinkas, cementas, mediena (pušis, eglė, kedras, raudonmedis, fanera), stiklas, spalvotasis metalas (aliuminis, varis, nerūdijantis plienas, cinkuotas plienas), vinilas, stiklo pluoštas, mūras (tinkas, betonas, plyta) ir kt. Netinka naudoti ant plieno ar kitų juodųjų metalų, nes gali greitai rūdyti. Produkto sudėtyje yra specialių dervų, skirtų surišti daleles ant kreiduosios arba dažytos dailylentės paviršiaus. Aukšto pH substratai: gali būti naudojami paviršiams iki 12,5 pH. Prilimpa prie blizgių emalių, lakų be vaško, medienos dėmių, Formica®, PVC ir kai kurių kietų medžiagų plastikinės ir keraminės plytelės be išankstinio šlifavimo ar paviršiaus nuriebalinimo.

TECHNINIAI DUOMENYS

Tankis (g/cm³): 1,4-1,43
Blizgesio lygis: Satino
Blizgesio lygis esant 60°: Satinas: 23%
Kietųjų medžiagų kiekis pagal masę: 55,45–57,45 %

DŽIUVIMO LAIKAS 20°C/RV 50 %

Galima liesti po: 30 minučių
Sausas pakartotiniam dažymui po: 1 val. (2 val. dažais, 24 val. taninu, visada tą pačią dieną naudojimui lauke)
Visiškai subrendęs: 7 dienos

REKOMENDUOJAMAS DRĖGNO DAŽO STORIS

80–110 µm

REKOMENDUOJAMAS SAUSO DAŽO STORIS

28–38 µm

TEORINĖ IŠEIGA

10 m²/l (neviršykite 7 m²/l, kad nebūtų per didelio plėvelės storio)

PRAKTINĖ IŠEIGA

Praktinis padengimas priklauso nuo daugelio veiksnių, tokių kaip pagrindo poringumas ir šiurkštumas ir dažų nuostoliai padengimo metu.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Paviršiai turi būti švarūs, sausi, tvirti ir be jokių palaidų dalelių ir dažų, teršalų: riebalai, aliejus, vaškas, miltligė kiti mikroorganizmai, tapetų pasta ir t.t, blogina sukibimą. Visada nuplaukite paviršių tinkamu plovikliu, pvz., Mathys Multicleaner. Likusius dažų plėvelės kraštus nuvalykite su švitrinu popieriumi. Nušlifaukite medieną 80–100 grūdėtumo švitrinu popieriumi, kad pašalintumėte palaidus ar atšiaurius pluoštus. Bandykite pašalinti esamas dėmes plaunant, šlifuojant, gramdant ir t.t.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Prieš naudojimą ir naudojimo metu gerai išmaišykite. Rekomenduojame gruntuoti tas vietas kuriose yra dėmės. Norint pasiekti maksimalų rezultatą, šlifaukite visą paviršių. Laikykite pakuotę sandariai uždarytą, jei produktas nenaudojamas. Dėl nesuderinamumo priešasčių BE 123 Plus netaikykite su jokiais kitais dažais.

APLINKOS SĄLYGOS

Oro ir paviršiaus temperatūra nuo 10 iki 25°C, o santykinė drėgmė mažesnė nei 85%.
Pagrindo drėgmės lygis negali viršyti 12%.

NAUDOJIMAS IR SKIEDIMAS: TEPTUKAS

Naudokite nailoninį, poliesterio arba sintetinį teptuką. Neskiesti.

NAUDOJIMAS IR SKIEDIMAS: VOLIUKAS

Naudokite nailoninį, poliesterio arba sintetinį volelį. Neskiesti.

NAUDOJIMAS IR SKIEDIMAS: BEORIS PURŠKIMAS

Purškimo anga: 0,017 colio.
Slėgis: 140 -170 barų.
Neskiesti.

NAUDOJIMAS IR SKIEDIMAS: ORO PURŠKIMAS

Slėgis 3-4 barai.

ĮRANGOS VALYMAS / IŠSILIEJIMAS

Nuvalykite skystu plovikliu ir šiltu vandeniu. Naudokite metilo spiritą arba atitinkamą tirpiklį išdžiūvusiems arba išsiliejusiems lašeliams. Jei išdžiūvo ant įrankių, per naktį pamirkykite Mathys Brush Cleaner. Šveitimo šerelius nuvalykite vieliniu šepečiu. Valydami purškimo įrangą laikykitės gamintojo nurodymų.

PASTABOS

Bulls Eye 1-2-3 galima tonuoti iki viršutinio sluoksnio spalvos su iki 10 ml universalaus dažiklio vienam 1L, vienu sluoksniu pagerinant dengimo procesą.
Džiūvimo laikas: visiškas sukibimas garantuojamas po to, kai gruntas visiškai sukietėja (7 dienos).
Žema temperatūra, didelė drėgmė ir papildomų pigmentų pridėjimas pailgins džiūvimo laiką.
Apribojimai: Nerekomenduojama dengti ant grindų ar denių arba ant paviršių, kurie gali būti panardinti arba turėti ilgalaikį kontaktą su vandeniu. Šis apribojimų sąrašas nėra baigtinis.
Garantuojama, kad Bulls Eye 1-2-3 Plus veiks taip, kaip nurodyta, kai naudojamas pagal etiketės nuorodas į tinkamai paruoštą paviršių. Nuorodų sritys užpildytos kiek įmanoma plačiau, bet negali apimti visų sąlygų, pritaikymų ir (arba) paviršių, kurių gamintojas nekontroliuoja.

SAUGOS DUOMENYS

LOJ lygis: 1,5 g/l
LOJ paruoštas mišinys: 1,5 g/l
LOJ kategorija: A/g
LOJ riba: 30 g/l
Pastabos dėl saugos: žiūrėkite saugos duomenų lapą ir saugos informaciją atspausdintą ant skardinės.

GALIOJIMO LAIKAS

Mažiausiai 2 metai nuo pagaminimo datos uždarytoje skardinėje, jei ji laikoma sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje, kurioje nėra tiesioginių saulės spindulių ir 5–35°C temperatūroje.

Išdavimo data: 24/06/2022

Galimos spalvos ir pakuotės dydžiai: ieškokite atitinkamo gaminio puslapyje www.rust-oleum.eu, kad pamatytumėte esamas spalvas ir pakuočių dydžius.
Atsakomybės apribojimas: mūsų žiniomis, čia pateikta informacija yra tikra ir tiksli ir yra pateikta sąžiningai, bet be garantijos. Laikoma, kad vartotojas patenkino save savarankiškai apie mūsų gaminių tinkamumą jo/jos konkrečiam tikslui. Jokių būdu Rust-Oleum Europe neatsako už pasekminę ar atsitiktinę žalą. Produktai turi būti laikomi, tvarkomi ir naudojami pagal sąlygos, atitinkančios Rust-Oleum Europe rekomendacijas, nurodytas naujausioje gaminio duomenų lapo kopijoje. Vartotojai atsako už tai, kad jie turėtų dabartinę kopiją. Naujausios kopijos Gaminio duomenų lapą galima nemokamai gauti ir atsisiųsti iš www.rust-oleum.eu arba paprašius mūsų klientų aptarnavimo skyriui. Rust-Oleum Europe pasilieka teisę keisti savo produktus be išankstinio įspėjimo